

Produktdatenblatt Ytong

Ytong Kalkglätte

Produkt

Die Ytong Kalkglätte ist eine Putzglätte, die direkt auf das Ytong Mauerwerk oder die Multipor Mineraleddämmplatten (vorgängig Netzeinbettung mit Multipor Leichtmörtel) sowie auf Kalk- und Kalkzementuntergründe aufgetragen werden kann. Das Produkt eignet sich für den trockenen Innenbereich.

Einsatzbereiche

- Oberflächenfinish des Ytong-Mauerwerks
- Ausgleich von Innendämmungen mit Multipor Mineraleddämmplatten
- Ausgleich von Untergründen für feine Deckputze
- Applikation auf Kalk- und Kalkzementputze

Eigenschaften

- Geringes E-Modul und somit spannungsarm
- Verarbeitung von Hand oder maschinell mit PFT Ritmo
- Leichte Herstellung von Oberflächen bis Q4
- Schimmelpilzhemmend

Verarbeitung auf Ytong Mauerwerk

Bei vorgegebener Wassermenge mit dem Rührwerk klumpenfrei in eine verarbeitungsgerechte Konsistenz anmischen und auf den sauberen und staubfreien Ytongstein ca. 1mm auftragen. Sobald das Material keine Glanzstellen mehr aufweist, kann mit dem Glätten der Oberfläche begonnen werden.

Verarbeitung auf Multipor Mineraleddämmplatten

Material klumpenfrei und konsistenzgerecht auf die Netzeinbettung applizieren und über Nacht antrocknen lassen. Am Folgetag kann fertig geglättet werden.

Allgemeine Hinweise

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter 5°C und über 30°C nicht erfolgen. Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden. Als Farbanstrich dürfen nur diffusionsoffene Farben verwendet werden.

Technische Daten	
Wasserzugabe	7 – 8 Liter/Sack
Schichtdicken	1 – 3 mm
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden
Ergiebigkeit	ca. 19 l Frischmörtel/Sack
Verbrauch	1kg / mm / m ²
E-Modul	< 1000 N/mm ²
Lagerung	Trocken auf Palette 6 Monate
Lieferform	48 Sack à 15 kg
Preis	1'008.00 CHF / Palette (1.40 CHF / kg)

Hinweis: Diese Daten wurden von der Xella Porenbeton Schweiz AG herausgegeben. Wir beraten und informieren nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Da die rechtlichen Regelungen und Bestimmungen Änderungen unterworfen sind, bleiben die Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Prüfung der geltenden Bestimmungen ist in jedem Einzelfall notwendig. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten. Stand 07/14

Xella Porenbeton Schweiz AG

Kernstrasse 37 | 8004 Zürich

Telefon 043 388 35 35 | Telefax 043 388 35 88

Internet www.ytong.ch | E-Mail info.ch@xella.com

KompetenzCenter: E-Mail tec@xella.com | Telefon 043 388 35 55

YTONG®