

Descriptif produit Ytong

Ytong enduit de chaux

Produit

L'enduit de chaux Ytong est un enduit qui s'applique directement sur les murs Ytong ou les panneaux isolants naturels Multipor avec du mortier léger, sur les sous-couches en argile et chaux-ciment. Le produit convient bien aux intérieurs secs.

Domaines d'utilisation

- Finition des murs Ytong
- Ragréage des isolations intérieures avec des panneaux isolants naturels Multipor
- Ragréage des supports pour les crépis de finition
- Application sur des enduits en argile et chaux-ciment

Caractéristiques

- Faible module d'élasticité, donc peu de tension
- Traitement manuel ou mécanique avec PFT Ritmo
- Fabrication simple de surfaces jusqu'à Q4
- Anti-moisissure

Utilisation sur des parois Ytong

Lorsque la quantité d'eau est suffisante, mélanger la préparation pour obtenir une structure fluide sans grumeau prête à l'emploi, puis appliquer sur les murs Ytong propres et non poussiéreux sur 1 mm d'épaisseur environ. Dès que le produit ne présente plus de zones brillantes, vous pourrez commencer à lisser la surface. .

Utilisation sur des panneaux isolants naturels Multipor

Appliquer la préparation sans grumeau et prête à l'emploi sur le mortier et laisser sécher toute une nuit. Lisser ensuite la surface le jour suivant.

Remarques générales

L'application de l'enduit ne peut pas être réalisée à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 30°C. Ne jamais mélanger d'additifs à la préparation. Pour les peintures, veuillez utiliser uniquement des références permettant la diffusion de la vapeur d'eau.

Données techniques	
Ajout d'eau	7 – 8 L/sac
Epaisseur des couches	1 – 3 mm
Délai de préparation	Environ 2 heures
Rendement	Env. 19 L de mortier frais par sac
Consommation	1kg / mm / m ²
Module électrique	< 1000 N/mm ²
Stockage	Sec sur palette pendant 6 mois
Format de livraison	48 sacs de 15 kg
Prix	1'008.00 CHF / palette (1.40 CHF / kg)

Remarque : Les informations ont été publiées par Xella Porenbeton Schweiz AG. Nos données sont élaborées selon l'état actuel des technologies et les dernières connaissances. Comme les réglementations et principes juridiques évoluent en continu, les données transmises sont sans engagement. Il est indispensable de vérifier les dispositions applicables pour chaque cas précis. Sous réserve de modifications dans le cadre des développements techniques. Etat 07/14.

Xella Béton Cellulaire SA

Avenue des Sports 26 | 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 420 16 60 | Fax 024 420 16 60

Internet www.ytong.ch | E-mail info.ch@xella.com

Centre de compétences E-mail tec@xella.com | Téléphone 043 388 35 55

YTONG[®]