

Descriptif produit Ytong

Ytong Mortier-colle pour l'hiver

Produit

Le mortier-colle pour l'hiver est un mortier sec minéral préparé en usine pour la maçonnerie en parpaings de béton cellulaire comme Ytong P ou Ytong Thermobloc 08. Il convient pour l'intérieur et l'extérieur et peut être utilisé en zone sèche ou humide.

Caractéristiques

- Joint de colle pour éviter les ponts thermiques
- Bonne adhérence, ne grille pas
- Mise en œuvre : à des températures entre 0° et 10°C avec de l'eau
- Après durcissement, résiste aux intempéries et au gel.

Mise en œuvre

Mélanger avec la quantité d'eau indiquée à l'aide du malaxeur afin d'obtenir une consistance facile à mettre en œuvre et sans grumeaux. Laisser reposer environ 5 minutes et mélanger le mortier une nouvelle fois brièvement avant de le mettre en œuvre. La maçonnerie fraîche doit être protégée contre le gel, la pluie et le séchage trop rapide. Les directives de mise en œuvre et les certifications du fabricant des parpaings doivent être prises en compte.

À noter

Ne pas ajouter d'autres additifs ou liants. Le mortier sec ne doit pas être en contact avec de l'eau sans contrôle.

Données techniques	
Épaisseurs des joints	1 à 2mm
Temps de mise en œuvre	Env. 4h
Addition d'eau	Env. 5,0 l/sac à 20,0kg
Consistance	Plastique
Granulométrie	< 1,0mm
Rendement	Env. 14 l de mortier frais/sac à 20,0kg de mortier sec
Résistance à la compression	10N/mm ²
Stockage	Dans un endroit sec sur palette
Conditionnement	56 sacs à 20,0kg par palette
Classe de matériaux de construction	A1, non inflammable

Remarque : Ces données ont été publiées par Xella Béton Cellulaire Suisse SA. Nous donnons des conseils et informations au mieux de nos connaissances et en nous référant à l'état actuel de la technique.

Puisque les réglementations et dispositions légales sont susceptibles d'évoluer, les indications n'ont aucun caractère juridique contraignant. Les dispositions en vigueur doivent être

Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Avenue des Sports 26 | 1400 Yverdon-les-Bains

Téléphone 024 420 16 60 | Téléfax 024 420 16 61

Internet www.ytong.ch | E-Mail info.ch@xella.com

Centre de compétence: E-Mail tec@xella.com | Téléphone 043 388 35 55

YTONG[®]